










# MASILLAS DE POLIÉSTER

		APARIENCIA		RELACION DE MEZCLA			TEMPO DE SACADO										
		S.W.															
	color	peso especifico kg/litro	empaque kg/litro	relacion de mezcla % por peso	tiempo de curado 20° C.	tiempo de lijado a 20° C.	tiempo secado infra rojo 60°C.	vida util en meses masillas/BPO	acero	E-coating	acero galvanizado	aluminio	aros (rimes) de aluminio	fiberglass	plastico rigido	plastico blando	
<b>GAP 00</b>	GAPOL	negro	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	●	●	●	●	●	●	●	
<b>GAP 10</b>	MULTI	blanco palido	1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 20</b>	FINE	blanco brillante	1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	●			●	●			
<b>GAP 30</b>	LIGHT	verde	1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 31</b>	ULTRA LIGHT	azul	1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 33</b>	EXTRA LIGHT	verde	1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 40</b>	FIBER	ambar	1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	●				●			
<b>GAP 50</b>	ALU	aluminio	1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 70</b>	PLASTFILL	antracita	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C						●	●	
<b>DEB 12</b>	PB - SN	akum oscuro	1,1	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	●		●	●	●			

VIDA ÚTIL MASILLA : 18 MESES

VIDA ÚTIL BPO CATALIZADOR: 12 MESES

			
SECO	LIBRE DE HELADAS	NO EN LA LUZ SOLAR DIRECTA	CONTENEDOR CERRADO

**Chemcar Europe NV**  
 Baarbeek 2  
 2070 Zwijndrecht  
 België - Belgium

T: +32 3 234 87 80  
 F: +32 3 234 87 89  
 info@finixa.com  
 www.finixa.com