








	LA DESCRIPTION	 NOMBRE DE COUCHES	 FLASH ENTRE LES COUCHES (min.)	 ÉPAISSEUR DU FILM SEC	 SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES (min.)	 SÉCHAGE (min.)	 SÉCHAGE À L'INFRA-ROUGE (min.)	 DURÉE DE VIE (année)	 M ² /CAN/LAYER	 PAGE	
APPRÊT	TSP 110 - 120 - 130 - 140	Apprêt	1-2	10	30µm	10	60 - 20°C	10	4	1,5	123
	TSP 150	Apprêt/filler UV	1-2	jusqu'au mattage	30-40µm	-	3-5 - UV	-	3	1,5	123
	TSP 1200	Nettoyant pour apprêt UV	-	-	-	-	-	-	4	-	123
PROTECTION ANTI CORROSION	TSP 190	Apprêt phosphatant	1-2	3-5	15µm	5	20 - 20°C	-	3	-	124
	TSP 410	Bombe de zinc	1-4	10	20-25µm	10	20 - 20°C	-	4	1-2	124
	TSP 810	Apprêt pour soudure Phosphate de zinc	2	5	-	-	15 - 20°C	-	4	-	125
	TSP 530	Apprêt pour soudure à base de cuivre	2	5	-	-	10 - 20°C	-	4	-	125
PEINTURES ET VERNIS	TSP 520 - 525	Aérosol pour jantes gris	2-3	5	-	10	180 - 20°C	possible	4	-	126
	TSP 180	Vernis 1K	2-3	10	30-40µm	10	120	-	4	1,3-1,4 40µm	126
	TSP 1000 - 1010	Haute brillance	-	10	-	10	120	-	2	1,5	126
	TSP 910	Noir Mat	2-3	5	15-20µm	10	300 - 20°C	-	4	1-2	126
2K	TSP 710	Vernis 2K	1-2	10-15	30-50µm	10	720 - 20°C 40 - 60°C	35-40	3	0,5 - 0,75	132
	TSP 720	Mastic pulvérisable 2K	2-5	5	200-450µm	15	300 - 20°C 30 - 60°C	20-40	2	0,25 200µm	132
SPÉCIALES	TSP 030	Primer d'adhésion	Augmente l'adhésion sur les plastiques . Appliquer une fine couche. Désolvantation 10-15 minutes.								127
	TSP 310	Guide de ponçage	Peut être poncé après 3 secondes sans encrasser l'abrasif.								128
	TSP 920	Diluant raccord	Solvant pour raccords universel, compatible avec toutes les marque-A de vernis.								127
	TSP 550	Spray structure	Répare la structure des éléments internes et externes abîmés . Peignable .								128
	TSP 1100	Colle de contact néoprène	Universel, aérosol de colle à séchage rapide .								128
	AGB - AGG	Spray anti-gravillon	Anti gravillons à base de caoutchouc synthétique , à séchage rapide , peignable .								129
	TSP 930	Spray de contrôle	Crée un brillant temporaire sur la plaquette test. Pour contrôler la teinte								130
	TSP 100 - 900	Aérosol pré-chargé pour base solvanté	Aérosol pré-rempli avec gaz propulseur . Compatible avec la majorité des marques de peinture								131