

TECHNISCHES DATENBLATT

TSP 030 – Haftprimer 400ml für Nahtabdichtungsband

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger transparenter Haftgrund für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus vielen Kunststoffarten.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Sehr gute Haftung
Überlackierbar mit allen Lacksystemen

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen : 400 ml
Basis : Polyolefineharz
Farbton : Transparent
VOC-Gehalt : ca. 99% w/w
Feststoffgehalt : ca. 1% w/w
Ergiebigkeit : 2 bis 3 m²
Überlackierbar : nach 10 bis 15 Minuten

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn gewünscht, Untergrund anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. In höchstens 2 dünnen Schichten auftragen. Ohne Schleifen überlackierbar mit allen Lacksystemen. Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Die obige Information erfolgt nach bestem Wissen, aber der Benutzer muss sich versichern, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreichend ist. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Maximum oder Minimum-Werte. Chemicar Europe kann nicht haftbar gemacht werden, für Produktfehler, wenn die umfassende Prüfung durchgeführt worden ist. Der Kunde muss die Produkte auf Eignung für seine eigenen Anwendungen prüfen.