










	BESCHRIJVING	 AANTAL LAGEN	 UITDAMPEN TUSSEN LAGEN (min.)	 DROGE LAAGDIKTE	 STOFDROOG (min.)	 DROGEN (min.)	 DROGEN IR (min.)	 HOUD-BAARHEID (jaar)	 M ² /SPUITBUS/LAAG	 PAGINA	
PRIMER/ FILLER	TSP 110 - 120 - 130 - 140	Universele primer	1-2	10	30µm	10	60 - 20°C	10	4	1,5	123
	TSP 150	UV primer	1-2	tot mat oppervlak	30-40µm	-	3-5 - UV	-	3	1,5	123
	TSP 1200	UV Primer cleaner	-	-	-	-	-	-	4	-	123
CORROSIE- BESCHERMING	TSP 190	Etch primer	1-2	3-5	15µm	5	20 - 20°C	-	3	-	124
	TSP 410	Zink spray	1-4	10	20-25µm	10	20 - 20°C	-	4	1-2	124
	TSP 810	Las primer - Zink fosfaat	2	5	-	-	15 - 20°C	-	4	-	125
	TSP 530	Las primer - Koper	2	5	-	-	10 - 20°C	-	4	-	125
VERVEN & LAKKEN	TSP 520 - 525	Wielspray	2-3	5	-	10	180 - 20°C	mogelijk	4	-	126
	TSP 180	1K blanke lak	2-3	10	30-40µm	10	120	-	4	1,3-1,4 40µm	126
	TSP 1000 - 1010	Hoogglans	-	10	-	10	120	-	2	1,5	126
	TSP 910	Mat zwart	2-3	5	15-20µm	10	300 - 20°C	-	4	1-2	126
2K	TSP 710	2k blanke lak	1-2	10-15	30-50µm	10	720 - 20°C 40 - 60°C	35-40	3	0,5 - 0,75	132
	TSP 720	2k spuitplamuur	2-5	5	200-450µm	15	300 - 20°C 30 - 60°C	20-40	2	0,25 200µm	132
SPECIALS	TSP 030	Hechtingsprimer	Verhoogt de hechting op kunststof. In dunne laag aanbrengen. Uitdampen 10-15 minuten.								127
	TSP 310	Schuurgids	Kan na 3 sec. geschuurd worden zonder dat het schuurmateriaal volloopt.								128
	TSP 920	Uitspuitverduunning	Universele uitspuitverduunning inzetbaar met alle A-merken blanke lak.								127
	TSP 550	Structuurspray	Herstelt de structuur van beschadigde externe en interne elementen. Is overschilderbaar.								128
	TSP 1100	Contactlijm	Universele, sneldrogende lijm.								128
	AGB - AGG	Anti-steenslag	Sneldrogende, overschilderbare anti-steenslag coating op basis van synthetisch rubber.								129
	TSP 930	Controlespray	Creëert een tijdelijke glans op de spuitplaat voor kleurinspectie.								130
	TSP 100 - 900	Prefill	Spuitbus voorgevuld met drijfgas. Compatibel met de meeste verfmerken (water- of solventgedragen).								131