











# POLYESTER PUTTIES

		APPEARANCE			MIXING			DRYING									
		S.W.															
		couleur	poids spécifique Kg./litre	emballage Kg. / litre	rapport de mélange % par poids	délaï d'util- isation à 20 ° C.	temps de ponçage à 20 ° C.	temps de ponçage infraroug 60°C.	Temp resistance °C	acier	revêtement électro- phorétique	galvanisé	aluminium	jantes en aluminium	fibre de verre	plastique rigide	plastique flexible
<b>GAP 00</b>	GAPOL	noir	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	●	●	●	●		●	●	●
<b>GAP 10</b>	MULTI	écru	1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	●	●	●	●		●		
<b>GAP 20</b>	FINE	blanc vif	1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	●			●		●		
<b>GAP 30</b>	LIGHT	vert	1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	●	●	●	●		●		
<b>GAP 31</b>	ULTRA LIGHT	bleu azur	1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●		●		
<b>GAP 33</b>	EXTRA LIGHT	vert	1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	●	●	●	●		●		
<b>GAP 40</b>	FIBER	ambre	1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	●					●		
<b>GAP 50</b>	ALU	alu	1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	●	●	●	●	●			
<b>GAP 70</b>	PLASTFILL	anthracite	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C							●	●
<b>DEB 12</b>	PB - SN	alu foncé	1,1	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	●		●	●	●			

DURÉE DE CONSERVATION : 18 MOIS

DURÉE DE CONSERVATION BPO DURCISSEUR : 12 MOIS

			
SEC	SANS GEL	PAS EN PLEIN SOLEIL	RÉCIPIENT FERMÉ

**Chemcar Europe NV**  
Baarbeek 2  
2070 Zwijndrecht  
België - Belgium

T: +32 3 234 87 80  
F: +32 3 234 87 89  
info@finixa.com  
www.finixa.com