

TECHNISCHES DATENBLATT

CBP – Spritzkabineschutz abwaschbar basic

Beschreibung

Transparente Schutzbeschichtung (Auf Wasserbasis). Bildet eine statische Beschichtung um Staubpartikel und Farbnebel zu binden. Mit Wasser abwaschbar.

Eigenschaften

Hitzeresistenz	65 C°
Viskosität	standard 900-1000 cps with SP5 / 100T/min Brookfield RVT
PH-Wert	+/- 8-9
Spezifisches Gewicht	1,06 g / cm ³
Film	transparent, klebrig
Ergiebigkeit	15 bis 20m ² / liter/Schicht

Applikation

Spritzkabineschutz abwaschbar ist eine wässrige Dispersion, die Umweltnormen, Sicherheits- und Gesundheitsschutz-standards erfüllt. Dieses Produkt ist mit einem System von biologisch abbaubaren oberflächenaktiven Substanzen stabilisiert und enthält keine Weichmacher. Das Produkt ist nur auf befestigten Untergründen wie klebriger Belag verwendet. Spezielle Anwendung auf bestehende Wände von Spritzkabinen in Aluminium / Edelstahl, verzinkte und lackierte Wände.

Gebrauchsanweisung

Spritzpistole:

Verwenden Sie eine 1.8-2,5mm Düse. Spritzdruck: 2-3 bar. Schichtdicke: 125 my.
Die Schichtdicke bestimmt, wie schnell das Produkt austrocknet. Für eine optimale Anwendung empfehlen wir, das Produkt in 3 Schichten aufzutragen. Nach dem Aufbringen einer Schicht, 20 Minuten Zwischenabluftzeit bis zur nächsten Schicht.
Lackierkabine 7 x 4 x 3: Durchschnittsverbrauch 15L

Pinsel/Rolle:

Um zu verhindern, dass die Beschichtung tropft, eine dünne glatte Schicht an senkrechten Flächen auftragen.

Nicht unter 5°C Umgebungstemperatur anwenden.

ACHTUNG: Wenn die Temperatur in der Kabine öfter schwankt (>65°C) trocknet das Produkt schneller aus.

Unterhalt

Der Aufwand, das Produkt wieder zu entfernen, hängt stark von der Dicke der aufgetragenen Schichten, der Temperatur in der Spritzkabine, die Häufigkeit der Kabinenverwendung und der Dauer, wie lange das Produkt an der Wand eingesetzt wurde ab.

Bei intensiver Kabinennutzung (mehr als 5 Mal pro Tag) empfehlen wir, einmal im Monat eine zusätzliche Schicht aufzubringen, um das Produkt wieder zu aktivieren.

Sicherheitsrichtlinien

Vermeiden Sie Hautkontakt. Im Fall von Augenkontakt, sofort mit Wasser auswaschen.

Lager und Haltbarkeit

Haltbarkeit: 2 Jahre

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht einfrieren.

Nicht über 40°C lagern.

Starke Temperaturschwankungen vermeiden.

Die obige Information erfolgt nach bestem Wissen, aber der Benutzer muss sich versichern, dass die Leistung des Produkts für seine Anwendung ausreichend ist. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Maximum oder Minimum-Werte. Chemicar Europe kann nicht haftbar gemacht werden, für Produktfehler, wenn die umfassende Prüfung durchgeführt worden ist. Der Kunde muss die Produkte auf Eignung für seine eigenen Anwendungen prüfen.