

TECHNISCHES DATENBLATT

GAP 20 – Polyester Feinspachtel 2Kg + Härter

PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwendungszweck

Hochweißer 2K-Polyester-Feinspachtel zum Auftrag in dünnen und dünnsten Schichten als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell vorhandener Poren und zur Reparatur kleinerer Lackschäden (Kratzer, Riefen, etc)

Eigenschaften

- Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, GfK
- hohe Elastizität
- leicht schleifbar
- hohe Deckkraft
- hochweiß pigmentiert
- kein Nachsacken des Decklacks

Charakteristik

Bindmittelbasis: ungesättigte Polyesterharze
Festkörper: 84-87 Gew.-%
Spez. Gewicht: 1.68 – 1.72 kg/l **DIN 51 757**

Farbton

hochweiß

Lagerung

18 Monaten

Kennzeichnung

	VbF:	Gefahrstoffverordnung:
GAP 20	entfällt	entzündlich, Xn enthält Styrol
durcisseur	entfällt	Xi reizend, brandfördernd, enthält Benzoyl-Peroxid

VOC Gesetzgebung

EU Grenzwert für das Produkt (cat. B/b): 250 g/l
Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10°C und bis 90% Luftfeuchtigkeit
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Untergrund-Vorbehandlung

Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe, GfK:

Reinigen, anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und entfetten mit Silikonentfetter.

Altlackierung:

Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K- Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Mischungsverhältnis: 2 Gew. % Härter

Topfzeit (20°C): 4-5 Minuten

Schleifbarkeit (20°C): Trocken oder naß nach ca. 15 Minuten

BESONDERE HINWEISE

Unter-bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Sicherheitsratschläge

Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten. Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung reinigen. Nach seiner Aushärtung löst sich der Spachtel nicht mehr auf.

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.