

TECHNISCHE FICHE

GAP 50 –Alu polyester plamuur 2kg + verharder

OMSCHRIJVING

Toepassing

2-componenten polyester vulplamuur (koud metaal), op basis van polyesterhars met gelamelleerd aluminium pigmentatie. Uiterst geschikt om zeer grote oneffenheden en gaten in de carrosserie op te vullen.

Eigenschappen

- Geschikt voor ijzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden en plastic versterkt met glasvezel
- Goed schuurbaar
- Geode stabiliteit op vertical oppervlakken
- Hoge elasticiteit
- Kan ook gebruikt worden ter vervanging van vloeibare tin

Specificatie

Bindmiddel: onverzadigde polyesterhars
Vaste stof: 85-88 gewicht-%
Specifiek gewicht: 1.68 – 1.72 kg/l **DIN 51 757**

Kleur

Zilvergrijs metallic grof

Stockage

18 maanden

Veiligheidslabels

GAP 50 VbF: wetgeving betreffende ontvlambare vloeistoffen:
verharder nvt ontvlambaar, Xn bevat styreen
 nvt Xi irriterend, oxidatief, bevat benzoyl-peroxyde

VOC regelgeving

EU grenswaarde van dit product (cat. B/b): 250 g/l
Dit product bevat max. 6g/l VOC

TOEPASSING

Verwerkingsomstandigheden

Bij +10°C en tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Bij temperaturen lager dan +10°C zal de polyester plamuur niet uitharden.

Vorbereiding van de ondergrond

IJzer, staal, aluminium, verzinkte ondergronden, plastic versterkt met glasvezel:

Reinigen, schuren (verwijder alle roest en oxidatie) en ontvetten met siliconenontvetter.

Oude verflaag:

Thermoplastische lakken (NC-, 1K acryllakken) en zuur reactieve lakken en kunstharlakken moeten zorgvuldig afgeschuurd worden.

Na droging kan GAP 10 eenvoudig overschilderd worden met alle soorten afwerking.
Voor een glad oppervlak zonder porositeit raden wij aan om de GAP 20 nog te gebruiken.

Mengverhouding:	2 % verharder (volgens gewicht)
Pottijd (20°C):	4-5 minuten
Schuren (20°C):	droog of nat na ongeveer 15-20 minuten

BELANGRIJKE OPMERKING

Te veel of te weinig gebruik van de verharder kan gevolgen hebben voor de lakafwerking.
GAP 50 kan zonder schuren geplamuurd worden met GAP 10.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zorg voor voldoende verluchting tijdens gebruik. Indien er niet voldoende ventilatie is, ademhalingsapparaat dragen. Niet roken, niet eten en drinken tijdens gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEREEDSCHAP SCHOONMAKEN

Reinig onmiddellijk na gebruik uw gereedschap met een universele thinner.
Opmerking: na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd worden.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type plamuur hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.