



		TOEPASSING									UITERLIJK		MENGEN		DROGEN			
		KLEUR	STAAL	E-COATING	EGAL-VANISEERD	ALUMINIUM	ALUMINIUM VELGEN	GLASVEZEL	HARD KUNSTSTOF	ZACHT KUNSTSTOF	SOORT-ELIJK GEWICHT kg/l	VERPAK-KING kg/liter	MENG-VERHOUDING % op gewicht	HOUD-BAARHEID bij 20°C.	SCHUUR-BAAR 20°C.	SCHUUR-BAAR IR 60°C.	TEMP. BESTENDIG °C	PAGINA
GAP 00	GAPOL		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5'	<25'	10'	80 °C	64
GAP 10	MULTI		●●		●	●		●●			1,81	2kg/1,10l	2%	4-5'	<20'	5'	80 °C	64
GAP 20	FINE		●●					●			1,68	2kg/1,19l	2%	4-5'	<15'	10'	80 °C	64
GAP 25	ZELF-NIVELLEREND		●●					●			1,16	1kg/0,85l	2%	3'	15-20'	5-10'	80 °C	65
GAP 30	LIGHT		●●		●	●		●●			1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5'	<15-20'	5-10'	80 °C	66
GAP 31	ULTRA LIGHT		●●	●	●	●		●●			1	1kg/1l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	66
GAP 33	EXTRA LIGHT		●●	●	●	●		●●			1	3kg/3l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	66
GAP 40	FIBER		●			●		●●			1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5'	<20'	10'	80 °C	67
GAP 50	ALU		●●		●●	●●	●●	●			1,53	2kg/1,30l	2%	4-6'	<20'	10'	80 °C	67
GAP 70	PLASTFILL						●	●	●		1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5'	<30'	4'-5'	80 °C	68
GAP 80	UV DROGING		●●		●	●		●●	●●		1,75	500 gr cartridge	-	∞	-	2'-5' @7mW/cm²	80 °C	69
GAP 90	LICHT EN GEMAKKELIJK		●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	1,9kg/1,5l	2%	3-4'	15-20'	5-10'	80 °C	70
GAP 93	LICHT EN GEMAKKELIJK		●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	3,9kg/3l	2%	3-4'	15-20'	5-10'	80 °C	70
DEB 12	PB - SN		●●		●●	●●	●●		TSP 030	TSP 030	1,3	1L/1,3kg	1-3%	3-4'	<30'	-	180° C MAX 15'!	67

Verharder

GAP 51 voor alle GAP plamuren

DEB 51 voor DEB 12

GAP 80 Geen verharder nodig

Bewaren

Houdbaarheid plamuur: 18 maanden
Houdbaarheid verharder: 12 maanden

●● Zeer geschikt
● Geschikt



Droog



Vorstvrij



Niet in direct
zonlicht



Verharder