



























 LARGEUR mm	 LONGUEUR m	 COULEUR	 TEMP. RÉSISTANCE 10 min.	 TEMP. RÉSISTANCE 30 min.	 TEMP. RÉSISTANCE 60 min.	 PEINTURE À L'EAU	 PEINTURE À BASE DE SOLVANTS	 SUPPORT SW g/m <sup>2</sup>	 ÉPAISSEUR mm	 RÉSISTANCE À LA TRACTION N/25mm	 ALLONGEMENT %	 ADHÉRENCE AU PELAGE N/25mm	APPLICATION	 PAGE
MASQUAGE	MST 9	19 25 30 38 50	50		100 °C.	80°C.	60°C.			58	0.125	85	7.5	4.3	applications générales	115
	MST 4	19 25 30 38 50	50		110°C.	100°C.	80°C.			62	0.132	105	10	4.6	courbes	115
	MST 7	19 25 30 38 50	50		120°C.	90°C.	80°C.			63	0.130	90	8	4.8	à base d'eau	116
	MST 8	19 25 38 50	50		130°C.	100°C.	100°C.			35	0.08	82.5	4	4.8	lignes droites et sur caoutchouc	116
LIGNE FINE	FOL 303M - 325M	3 6 9 12 15 19 25	33		140°C	140°C	140°C			33.6	0.163	215	600	4	Courbes et rayures extrêmes	124