












	DESCRIPCION	 NUMERO DE MANOS	 TIEMPO DE EVAPORACION ENTRE MANOS (min.)	 ESPESOR PELICULA SECA	 SECO AL POLVO (min.)	 SECADO (min.)	 SECADO IR (min.)	 VIDA UTIL (periodo)	 M ² /LATA/MANO	 PAGINA	
PRIMER/ FILLER	TSP 110 - 120 - 130 - 140	Imprimaciones / Aparejos	1-2	10	30µm	10	60 - 20°C	10	4	1,5	128
	TSP 1500	Imprimación UV	1-2	20 sec	30-40µm	-	1-2 - UV	-	3	1,5	128
PROTECCION CON- TRA LA CORROSION	TSP 190	Imprimación de anclaje	1-2	3-5	15µm	5	20 - 20°C	-	3	-	129
	TSP 410	Spray de zinc	1-4	10	20-25µm	10	20 - 20°C	-	4	1-2	129
	TSP 810	Imprimación de fosfato de zinc	2	5	-	-	15 - 20°C	-	4	-	130
	TSP 530	Imprimación a base de cobre	2	5	-	-	10 - 20°C	-	4	-	130
PINTURAS & BARNICES	TSP 520 - 525	Aluminio llantas	2-3	5	-	10	180 - 20°C	posible	4	-	131
	TSP 180	Barniz 1K	2-3	10	30-40µm	10	120	-	4	1,3-1,4 40µm	131
	TSP 1000 - 1010	Alto Brillo	-	10	-	10	120	-	2	1,5	131
	TSP 910	Negro Matte	2-3	5	15-20µm	10	300 - 20°C	-	4	1-2	131
2K	TSP 710	Barniz 2K	1-2	10-15	30-50µm	10	720 - 20°C 40 - 60°C	35-40	3	0,5 - 0,75	138
	TSP 720	Masilla de poliester en spray	2-5	5	200-450µm	15	300 - 20°C 30 - 60°C	20-40	2	0,25 200µm	138
ESPECIALES	TSP 030	Promotor de adherencia para plásticos	Aumenta la adherencia sobre plasticos. Aplicar en capas finas. Tiempo de evaporación 10-15 minutos.							132	
	TSP 310	Guía de lijado	Puede lijarse después de 3 segundos sin que se emboce el abrasivo							133	
	TSP 920	Disolvente para difuminados	Disolvente para difuminados, compatible con todos los barnices premium							132	
	TSP 550	Pintura texturada	Restituye la estructura de elementos internos y externos deterioradas. Es pintable.							133	
	TSP 1100	Cola de contacto	adhesivo en aerosol universal de secado rapido.							133	
	AGB - AGG	Anti gravilla	Sistema de pintura sintético engomado de secado rapido, pintable y anti-gravilla							134	
	TSP 930	Control de color	Crea un brillo temporal en la placa de muestra. Para la inspección de colores							135	
	TSP 100 - 900	Spray precargado para pinturas base disolvente y base agua	envase prellenado con propelente. Compatible con las mayor parte de las marcas de pintura							136	