

TECHNISCHE FICHE

TSP 190 – Finixa Etch Primer

Beschrijving

Finixa Etch primer droogt snel, geeft een superglad resultaat en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie.

Direkt oververfbaar met alle A-merken, water- of solventdragende grondlagen.

Eigenschappen

- Uitstekende corrosiebescherming
- Sneldrogend
- Superglad resultaat
- Direkt oververfbaar
- Toepasbaar op moeilijke substraten zoals aluminium en gegalvaniseerd staal.
- Voor meer info zie de SDS-fiche

Toepassing

oppervlakte preparatie:

Maak het oppervlak volledig schoon en onvet het volledig.

Gebruik:

Zorg altijd voor een goed geventileerde ruimte en let op de benodigde persoonlijke bescherming (handschoenen, spuitmasker, veiligheidsbril)

Stap 1: Schud de aerosol goed gedurende 2 min

Stap 2: Spuit een volledige laag op een afstand van +-25cm van het te behandelen oppervlak (+- 15mu, +-0.59mils)

Stap 3: Uitdamping 3'-5' vooraleer een tweede laag toe te brengen wanneer nodig.

Stap 4: laat drogen voor 20' (droogtijden afhankelijk van temperatuur, vochtigheid of laagdikte)

Optioneel, wanneer nodig, zandstralen met:

- Droog zandstralen: P400 – P600
- Nat zandstralen: P600 – P800

Step 5: Oververfen met basislaag.

Gebruiksduur : 2 jaar na productie.

Opslag: te bewaren in een droge, goed-geventileerde ruimte, weg van direct zonlicht en vrieskou, aanbevolen temperatuur 5°C - 41°F and 25°C - 77°C

The above information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. The quoted values are average and should not be taken as maximum or minimum values for specific purposes. Chemicar Europe cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the product suitability for their own applications.