

## **TECHNISCHE FICHE**

### **TSP 810 – Finixa lasprimer zink fosfaat 400ml**

#### **Productinformatie**

TSP 810 is een grijze coating die zink bevat. Het biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. Zeer cohesieve coating, uitstekende hechting. Hoog schuurvermogen. Kan gebruikt worden op alle metalen oppervlakken. Overschilderbaar met de meeste verven en moderne coatings.

#### **Toepassing:**

Primer voor algemeen gebruik waarbij metalen oppervlakken beschermd moeten worden tegen corrosie. Typische toepassingen zoals het retoucheren van ferro metalen onderdelen na het lassen en de bescherming van metalen montages op lange termijn.

#### **Technische informatie:**

##### COATING

Basis	:	zinkfosfaat, talk, titaandioxide zwarte koolstof, alkydhars
Dichtheid	:	0.96
Kleur	:	lichtgrijs
Geur	:	solvent
Zoutspoeitest		
DIN 50021 + DIN 53210	:	80 mu 250u > Ri0
Aanbevolen werking:		
Temperatuur, °C	:	-50 tot 100
Temperatuur max., °C	:	130
Droogtijd	:	lassen na 15 min, bij 20°C (max laag 30 min) Overschilderbaar na 8u

##### AEROSOL

Drijfgas	:	Propanaan/butaan
Dichtheid (20°C), g/ml	:	0,766
Druk (20°C), bar	:	3,1
Debiet (20°C), g/sec	:	1,5
Instructies voor gebruik	:	Gebruik bij kamertemperatuur. Schudden voor gebruik. Het oppervlak moet droog en schoon zijn, stofvrij, vrij van olie , roest, etc. Spuut een laag op het te behandelen oppervlak. Laat drogen. Na gebruik, om de spuitkop te reinigen: houd de spuitbus onderste boven en spuit tot er enkel gas vrijkomt.

Gebruik bij temperatuur,°C	:	10-25
Veiligheid	:	zie SDS
		Houd weg van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
		Niet roken. Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. Niet verstuiven in open vlam of andere ontstekingsbron. Vermijd inademen van de spray. Draag handschoenen/oogbescherming
		Gebruik enkel buitenshuis of in goed geventileerde ruimten.
Bewaren	:	koel (10°C – 20°C) en droog
Garantie	:	2 jaar na productiedatum

*Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie.*

*Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag.*

*Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.*